## PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(3)

(11)Publication number:

05-004905

(43)Date of publication of application: 14.01.1993

(51)Int.CI.

A61K 7/00 A61K 7/02 A61K 7/42 A61K 7/48 // A61K 35/78

(21)Application number : 03-251852

(71)Applicant: POLA CHEM IND INC

KURARAY CO LTD

(22)Date of filing:

30.09.1991

(72)Inventor: HAMAZAKI TAIHEI

NAGASHIMA SHUZO NAKAMICHI NOBUO YAMANE TAKESHI TORIHARA MASAHIRO TAMAI HIRONOBU

(30)Priority

Priority number: 40229188

Priority date: 31.10.1990

Priority country: JP

#### (54) COSMETIC

(57)Abstract:

PURPOSE: To obtain a cosmetic, containing a specific resorcinol derivative and an infrared ray protectant in a specified proportion, excellent in prevention of blackening of skin with sunlight and relieving burning or smarting feeling of the skin.

CONSTITUTION: A cosmetic containing 0.01–10wt.% resorcinol derivative (e.g. resorcinol derivatives expressed by formulas II, III, IV) expressed by formula I (R is 2–12C straight-chain or branched alkyl) and 0.1–30wt.% infrared ray protectant (e.g. aluminum powder, the aluminum powder having the surface treated with a fatty acid, fine particulate heat ray-cutting glass powder or fine particulate luster glass powder). About 0.01–5wt.% anti-inflammatory agent such as glycyrrhetinic acids, glycyrrhizic acids or bisabolol is preferably further used together in the aforementioned cosmetic, which is used as a cosmetic such as cream, milky lotion, toilet water, pack, lipstick, foundation, eye shadow or face powder.

$$CZ$$
  $OII$   $II$ 

#### LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

10.07.1998

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

19.03.2001

BEST AVAILABLE COPY

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

# (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

# 特開平5-4905

(43)公開日 平成5年(1993)1月14日

(51)Int.Cl. <sup>5</sup> A 6 1 K 7/00	識別記号 C A X K P	庁内整理番号 8615-4C 8615-4C 8615-4C 8615-4C	FΙ	技術表示箇所
			審査請求 未請求	k 請求項の数 2(全 9 頁) 最終頁に続く
(21)出願番号	特顯平3-251852		(71)出願人	·
(22)出願日	平成3年(1991)9月	30日	(71)出願人	ボーラ化成工業株式会社 静岡県静岡市弥生町 6番48号 000001085
(31)優先権主張番号 (32)優先日	特願平2-291882 平 2 (1990)10月31日		(17) [1,195]	株式会社クラレ
(33)優先権主張国	日本 (JP)		(72)発明者	神奈川県横浜市神奈川区高島台27番地1
			(72)発明者	ポーラ化成工業株式会社横浜研究所内 長島 秀三 神奈川県横浜市神奈川区高島台27番地 1 ポーラ化成工業株式会社横浜研究所内
			(74)代理人	弁理士 大多和 明敏 (外1名) 最終頁に続く

#### (54) 【発明の名称】 化粧料

#### (57)【要約】

【目的】太陽光による皮膚の黒化を予防すると共に、皮 膚のほてり感、ヒリヒリ感を低減する化粧料を提供す る。

#### 【構成】一般式〔1〕

#### 【化3】

(式中、Rは炭素数2~12の直鎖あるいは分枝アルキル基を表わす。)で示されるレゾルシノール誘導体

- (A) 及び赤外線防護剤(B) を必須構成成分とし、
- (A)  $50.01 \sim 10$  重量%、(B)  $50.01 \sim 30$  重量%であることを特徴とする化粧料であり、更に好ましくは抗炎症剤を併用した化粧料である。

【効果】皮膚の黒化を防止すると共に、ほてり感、ヒリヒリ感を低減する効果を兼ね備えた効果を有する。

1

【特許請求の範囲】 【請求項1】一般式(1) 【化1】

(式中、Rは炭素数2~12の直鎖あるいは分枝アルキ ル基を表わす。)で示されるレゾルシノール誘導体 (A)、及び赤外線防護剤(B)を必須構成成分とし、 化粧料組成物全量に対して、(A)が0.01~10重 量%、(B) が0.1~30重量%であることを特徴と する化粧料。

【請求項2】抗炎症剤を併用することを特徴とする請求 項1記載の化粧料。

#### 【発明の詳細な説明】

#### [0001]

【産業上の利用分野】本発明は、化粧料に関し、更に詳 しくは太陽光による皮膚の黒化を予防すると共に、皮膚 20 のほてり感、ヒリヒリ感を低減する化粧料に関する。 [0002]

【従来の技術】或る種のレゾルシノール誘導体はメラニ ンの形成に関与するチロシナーゼ活性の阻害作用を有 し、これを含有する美白剤は知られている(特開平2-49 715号公報)。又、薄片状金属酸化物及び金属粉、例え ばガラスパウダー、金粉末、銀粉末、アルミニウム末等 の赤外線遮断物質入り化粧料により、日光による日焼け や老化現象としてのしわやたるみなどの障害を防止した 化粧料(特開昭62-149613号公報)、平均粒子径0.01~ 0.07μで且つ最大粒子が0.1μ以下の微粒子粉体とアル ミニウム粉末及び/又はステンレス鋼粉末とを併用配合 された、紫外線カット効果及び赤外線カット効果に基づ く冷感効果に優れ、紅班抑制増強効果、皮膚のほてり 感、ヒリヒリ感等の熱感に対して有効な化粧料(特開昭 63-27421号公報)、その他無機質粉末(雲母、タルク 等)の表面を被覆処理した粉末材料を用いる化粧料(特 開平2-34589号公報、特開平1-208324号公報)等が知ら れている。

#### [0003]

【発明が解決しようとする課題】従来の前記美白剤に関 するレゾルシノール誘導体は、メラニン合成の中間体で あるドーパ、ドーパキノン及びインドール5,6-キノン の生成段階の触媒として作用すると考えられるチロシナ ーゼの活性を阻害するものであり、美白効果に優れてい るが、ほてり感、ヒリヒリ感の低減効果はない。又、前 記の無機又は金属粉体からなる赤外線遮断物質等を配合 した化粧料では赤外線遮断効果があり、日光による日焼 けや老化現象としてのしわやたるみなどの障害を防止或 いはほてり感、ヒリヒリ感等の熱感がなく、冷感効果に 50

優れているが、これらはいずれも皮膚の黒化予防効果は ないのが欠点であった。

#### [0004]

【課題を解決するための手段】本発明者等は太陽光によ る皮膚の黒化予防に優れ、且つ皮膚のほてり感、ヒリヒ リ感を低減する化粧料を開発するべく種々研究の結果、 特定のレゾルシノール誘導体と赤外線防護剤とを特定の 割合で含有する化粧料がその目的を達成し得ることを見 出し、本発明に到達したものである。即ち、本発明は一 10 般式(1)

[0005]

【化2】

【0006】 (式中、Rは炭素数2~12の直鎖あるい は分枝アルキル基を表わす。) で示されるレゾルシノー ル誘導体(A)、及び赤外線防護剤(B)を必須構成成 分とし、化粧料組成物全量に対して、(A)が0.01~10重 量%、(B)が0.1~30重量%であることを特徴とする化 粧料、及び更に抗炎症剤を併用することを特徴とする化 粧料に関する。上記一般式(1)で表わされるレゾルシ ノール誘導体のRは炭素数2~12の直鎖あるいは分枝ア ルキル基であり、直鎖アルキル基としては、エチル基、 プロピル基、ブチル基、ペンチル基、ヘキシル基、ヘプ チル基、オクチル基、ノニル基、デシル基、ウンデシル 基およびドデシル基が挙げられる。又、分枝アルキル基 は水素原子の1個がメチル基等の低級アルキル基で置換 されていたものであり、その具体例としてはイソプロピ ル基、イソブチル基、イソアミル基、2-メチルヘキシ ル基等が挙げられる。

【0007】本発明のレゾルシノール誘導体の具体的化 合物を例示すると表1の通りである。

[0008]

【表1】

40

番号 化学構造式 ΟН No. 1 OH No. 2 C4 но' OН No. 3 C 5 ОН No. 4 C 6 но Он No. 5 C 8 он OH No. 6 ОН C10 No. 7 C12

【0009】一般式(1)で表わされるレゾルシノール 誘導体は公知の化合物であり、例えば飽和のカルボン酸 30 とレゾルシノールを塩化亜鉛の存在下で縮合させた後、 縮合物を亜鉛アマルガム/塩酸で還元する方法 (Lille. J. Bitter, LA. Peiner. V, Tr. Nauch-Tealed. Inst. slautaev 1969, No 18, 127)、あるいはレゾルシノール の対応するアルキルアルコールとをアルミナ触媒を使用 して200~400℃の高温下で反応させて得る方法(英国特 許第1,581,428号公報)等によって容易に得る ことができる。一般式(1)で表わされるレゾルシノー ル誘導体の配合割合は化粧料組成物全量に対して0.01~ 10.0重量%であり、特に好ましい量は0.1~5重量%で ある。0.01重量%より低濃度では、皮膚の黒化予防効果 が弱くなり、本発明の目的を達成し得なくなる。一方、 10.0重量%より高濃度では安全性上好ましくない。

【0010】本発明で用いられる赤外線防護剤とは、赤 外線反射や散乱させる効果の強いものである。例えば、 アルミニウム末(特開昭62-149613号公報、特開昭63-27 421号公報等)や、アルミニウム粉末の表面を脂肪酸処 理したアルペースト P1100 (商品名、東洋アルミ ニウム(株)製、特開昭63-27421号公報等)を用いるこ

ラスターガラス末も用いることができる。更に、ポリエ ステル樹脂フィルムにアルミニウム等の金属を真空蒸着 後、エポキシ樹脂で被覆し裁断したもので、例えば、市 販のDCグリッター(商品名、ダイヤケムコ社製)、及 びこれを更に切断した微粉末(以下、アルミ蒸着樹脂末 という)、ポリエステル樹脂フィルムとアクリル樹脂フ イルムを微細に切断した粉末で、例えば、市販のスター ライトグリッター (商品名、メドーブルック社製)、及 びこれを更に切断した微粉末などを用いることもでき 10 る。これらの赤外線防護剤は、化粧料組成物の全量に対 して0.1~30.0重量%であり、好ましくは0.5~20重量% である。0.1重量%より低濃度では本発明の目的である ほてり感、ヒリヒリ感を低減する効果が弱く、又、30.0 重量%より高濃度では増量しても赤外線防護効果での増 強作用は少ない。

【0011】更に、本発明で用いる抗炎症剤としては、 市販のものをそのまま、あるいは精製して用いることが でき、例えば、グルチルレチン酸又はその誘導体、グリ チルリチン酸又はその誘導体、ビサボロール、ゲンノシ 20 ョウコエキス、マロニエエキス、アロエエキス、トウニ ンエキス等を挙げることができる。これらは化粧料全体 に対して0.01~5重量%が好ましく用いられる。また、 本発明の化粧料には、化粧品に通常用いられる各種成分 が配合できる。本発明の化粧料とは、クリーム、乳液、 化粧水、パック等の基礎化粧品や口紅、ファンデーショ ン、アイシャドー、おしろい類などのメイク品である。 化粧料の基剤としては、炭化水素類、各種のエステル 類、ロウ類、油脂類、高級脂肪酸類、高級アルコール 類、水溶性高分子化合物、粉体、界面活性剤、多価アル コール類などの1種又は2種以上の組合せを挙げること ができ、また、添加成分としては、香料、色素、防腐 剤、抗酸化剤、紫外線吸収剤、紫外線反射剤、保湿剤、 増粘剤、pH調整剤、キレート剤、その他にも様々な薬 効成分、例えばレゾルシノール誘導体以外の美白成分、 細胞賦活成分、肌あれ改善・創傷治癒成分、皮膚収れん ・発汗防止成分、ピタミン類、アミノ酸、核酸、ホルモ ンなどを挙げることが出来、これらの1種又は2種以上 を組合せて適宜配合することが出来る。

【0012】本発明で用いられる上記抗酸化剤として は、例えば、トコフェロールまたはその誘導体、ジプチ ルヒドロキシトルエン、ローズマリーエキスなどを、上 記紫外線吸収剤としては、例えば、イソフェルラ酸また はその塩、オキシベンゾンまたはその誘導体、pーアミ ノ安息香酸またはその誘導体、ケイ皮酸またはその誘導 体など、上記紫外線反射剤としては、例えば、酸化チタ ン、雲母チタン、酸化亜鉛などを、上記保湿剤として は、例えば、イソプレングリコール、ヒアルロン酸やコ ンドロイチン硫酸ナトリウムなどのムコ多糖類、加水分 解コラーゲン、加水分解エラスチン、加水分解ケラチ とができる。また、微粒子熱線カットガラス末、微粒子 50 ン、大豆リン脂質、卵黄レシチン、カゼインナトリウ

ム、スフィンゴ糖脂質、ステロール配糖体、ムチン、キ チンやキトサンまたはそれらの誘導体、シャクヤクエキ ス、海藻エキスなどを、上記増粘剤としては、例えば、 カルボキシビニルポリマー、カルボキシメチルセルロー スまたはその塩、ラポナイト、ベントナイト、天然ガム 質 (キサンタンガム、グアーガム、クインスシード等) アルギン酸ナトリウムなどを、上記レゾルシノール誘導 体以外の美白成分としては、例えば、Lーアスコルビン 酸リン酸エステルマグネシウム塩、アスコルビン酸グル コシド、パンテテインーSースルホン酸またはその塩、 アルブチン、コウジ酸、生薬類(ソウハクヒ抽出液、オ ウゴンエキス、油溶性甘草エキス等)、ローヤルゼリ ー、グルタチオンまたはその誘導体、パンテチンなど を、上記細胞賦活成分としては、例えば、牛血液の除々 ンパク抽出エキス(例えば、エスアール71 (ボドガー 製))、牛脾臓エキス、水溶性胸腺抽出液、卵核膜加水 分解物、微生物由来の核酸関連抽出物、ニワトリのトサ カの酵素分解水性抽出物(例えば、フィブラN(三省製 薬製)などを、上記肌あれ改善・創傷治癒成分として は、例えば、γーオリザノール、胎盤エキス(水溶性プ 20 ラセンタエキス)、トウキエキス、ヒノキチオール、リ ノール酸トリグリセリドなどを、上記皮膚収れん・発汗 防止成分としては、例えば、アラントインまたはその誘 導体、塩化アルミニウムなどを、上記ビタミン類として は、例えば、ビタミンA、ビタミンB2やB6、ビタミ ンE、ビタミンF、およびこれらの類縁体などを、上記 アミノ酸としては、例えば、セリン、グリシン、ハイド ロキシプロリン、アラニンなどを、それぞれ挙げること ができる。

#### [0013]

【作用】レゾルシノール誘導体(A)は、美白効果にす ぐれ皮膚の黒化防止に有効であり、又赤外線防護剤

(B) は皮膚のほてり感、ヒリヒリ感の低減効果を有 し、それらの相剰効果により太陽光より皮膚を守ること ができる。

#### [0014]

【実施例】以下、実施例にて本発明を具体的に説明する が、本発明はこれら実施例に限定されるものではない。 尚、配合量は重量部である。

【0015】(美白効果)一般式(1)で表わされるレ 40 ゾルシノール誘導体がメラニンの発生に関与するチロシ ナーゼ活性を阻害することを実験例で説明する。チロシ ナーゼはチロシンを出発物質とするメラニン合成を支配 する銅含有酵素である。この酵素はメラニン合成の中間 体であるドーパ、ドーパキノンおよびインドール-5.6-キノンの生成段階の触媒として作用しているものと考え られており、その内本発明者は前二者、つまりチロシン からドーパ (チロシンヒドロキシラーゼ)、ドーパから ドーパキノン (ドーパオキシダーゼ) の生成反応を一般 式(1)で表わされるレゾルシノール誘導体が抑制する 50

活性を測定することによってチロシナーゼ活性阻害に対 する活性度をしらべた。

#### 【0016】実験方法

#### チロシンヒドロキシル化活性の測定

基質 (L-チロシン、1×10 M) 溶液 3 m l を吸光光度 計のセルに入れ、最終濃度の100倍濃度のレゾルシノー ル誘導体又は比較化合物としてハイドロキノンを30 μ 1 添加しよく混和した。基質や被検体の紫外部吸収の有無 を確認し、チロシナーゼ (Mushroom, 200ユニット、シ グマ社製) 50μlを加えて、反応を開始させた。L-ド ーパの最大吸収である280mmでの吸光度の変化を測定 した。チロシンヒドロキシル化活性は nmol ドーパ/分 /mg 蛋白質で表示した。蛋白質はローリーの方法に従 って測定した。

#### [0017]

#### 【表 2】

被検体	活性度
コントロール	1.83
N o . 1	0.00
No. 2	0.00
No. 3	0.00
No. 4	0.00
No. 5	0.00
No. 7	0.33
レゾルシン	1.78
ハイドロキノン	0.00

#### 【0018】2)ドーパ酸活性度の測定

基質としてL-ドーパ(5×10~M)を用いて、生成する ドーパクロームを475nmの波長で測定した。それ以外 は1)の方法と同じであるがチロシナーゼは10ユニット 用いた。ドーパ酸活性度はμmοl ドーパクローム/ 分/mg 蛋白質で表示した。

[0019]

【表3】

30

·	1
被検体	活性度
コントロール	15,80
N o . 1	7.44
No. 2	0.00
No. 3	0.00
No. 4	0.00
No. 5	0.00
No. 7	7.19
レゾルシン	16.81
ハイドロキノン	26.94

#### \*【0020】実験例1(変異原性実験)

イソアミルレゾルシノールについて、サルモネラ チフィムリウム (salmonella typhimurium) を用いてエームズ (Ames)実験を行い変異原性がないことを確認した。 【0021】実験例2 (急性毒性)

レゾルシノール誘導体又は比較化合物としてハイドロキノンを生理食塩水に溶解し、これを1群10匹のddy 系雄性マウスに経口投与(p.o.)、腹腔内投与(i. p.)、及び皮下投与(s.c.)し、投与後24時間まで 10 の生死を観察した。その結果に基づきLDsoをLitchfie ld. Wilcoxon 法にしたがって算出した。その結果を下

表に示す。 【0022】 【表4】

	*							
化合物	L D <sub>so</sub> (mg/kg)							
	i.p.	s.c.	p.o.					
No. 4	334.8	> 500	> 500					
N o . 3	268.8	> 500	> 500					
ハイドロキノン	144.0	338.8	489.0					

【0023】<u>実施例1,2及び比較例1,2,3</u> <u>ケー</u> ※【0024】 <u>キ型ファンデーション</u> 【表5】

(処方)

Ж

	原料名	実施	例	比	比較例		
	·	1	2	1	2	3	
	微粒子酸化チタン(平均粒径30m μ)	5.0	5_0	5,0	5.0	5.0	
	カオリン	22.0	22.0	22.0	22,0	22.0	
	タルク	42.3	41.3	45.3	52.3	55.3	
Α	ベンガラ	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	
	黄酸化鉄	0.5	0.5	0.5	0.5	0,5	
	黑酸化鉄	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	
	アルペースト P1100	10.0	10.0	10.0			
В	プロピレングリコール	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	
	セスキオレイン酸ソルビタン	3.5	3.5	3.5	3,5	3,5	
	オリーブ油	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	
С	レゾルシノール誘導体 No. 3	3,0	3.0		3.0		
	パラオキシ安息香酸メチル	0.1	0.1	0.1	0, 1	0.1	
	香料	0.1	0.1	0.1	0,1	0.1	
	ビサボロール		1.0				

【0025】 (製法) Aを混合し、粉砕機を通して粉砕 50 する。これを高速ブレンダーに移し、Bを加えて更に混

合する。これにCを加えて均一に混合する。これを粉砕 機で処理し、ふるいを通し、粒径を揃えた後、金皿など の容器中に圧縮成型する。

官能評価(ほてり感、ヒリヒリ感等の熱感)の試験

(実験方法と結果)

(試料) 実施例1, 2及び比較例1, 2, 3のケーキ型 ファンデーション

\* 各群ごとに上記各試料を顔面及び肩から背部にかけて塗 布し、太陽光のもと10時から14時までの4時間過ごす。 (評価) 20時間後、ほてり感、ヒリヒリ感について評価 してもらう。

10

【0026】(結果)

[0027]

【表6】

(試験方法) 男性パネラー75名を15名ずつ5群に分け、\*

評価項目	実施例1	実施例2	比較例1	比較例2	比較例3
ほてり感が強く苦痛	4人	3	7	10	11
ほてり感がある	8	7	6	3	2
ほてり感が気にならない	3	5	3	2	2
ヒリヒリ感が強く苦痛	3人	2	5	8	10
ヒリヒリ感がある	8	9	8	5	3
ヒリヒリ感が気にならない	4	4	2	2	2

【0028】表6の結果から明らかなように、本発明の 20%良いという評価を得ている。

レゾルシノール誘導体と赤外線防護剤との併用系の方 が、比較対照のレゾルシノール誘導体のみ、あるいは赤 外線防護剤のみ並びに両者を除き同量をタルクで増量し たものとを比べて、ほてり感、ヒリヒリ感が低減してい ることがわかる。また、抗炎症剤を加えることで更に低 減する。なお、本発明品は伸びがよく、肌へのなじみも※

【0029】<u>実施例3及び比較例4, 5, 6 フェイス</u> パウダー

(処方)

[0030]

【表7】

	実施例	比	較 例	
原料名	3	4	5	6
脂肪酸処理微粒子酸化チタン (平均粒径40mμ)	5	5	5	5
タルケ	55.7	56,2	56,7	57.2
セリサイト	25	25	2 5	2 5
A炭酸マグネシウム	3	3	3	3
カオリン	5	5	5	5
シルクパウダー	2	2	2	2
ベンガラ	0.1	0.1	0.1	0,1
黄酸化鉄	0.3	0.3	0.3	0.3
グンジョウ	0.1	0.1	0.1	0. ι
アルベースト P1100	1.0	1.0		
パラオキシ安息香酸メチル	0.2	0,2	0.2	0.2
Bオリーブ油	2	. 2	2	2
レゾルシノール誘導体 No.3	0.5	:	0.5	
香料	0.1	0.1	0.1	0.1

【0031】(製法)ヘンシェルミキサーにAを仕込 50 み、5分間撹拌混合する。その後、取り出し粉砕機で粗 粉砕する。次にこれをヘンシェルミキサーに移し、Bを加えて5分間撹拌混合し、取り出し、均質化した後、容器に充填する。

### 【0032】<u>赤外線透過光の試験</u>

#### (実験方法と結果)

(検体) 実施例3 (または比較例4, 5, 6) を1g、 ひまし油を1gとり、フーバーマーラで100回処理 し、これをガラス板上に移し、0.5ミルのドクターブ レードで均一な厚さに伸ばし、3時間乾燥させて、検体\* \*とした。

(試験方法) この検体に対し、赤外線ランプ(400W) 下で5分間赤外線照射し、透過してくる赤外線量を赤外部積算照度計(スガ試験機(株)製)で計測し、ブランクを100として、相対強度を比較した。

12

【0033】(結果)

[0034]

【表8】

検 体	相対強度	
ブランク (ガラスも	100	
フェイスパウダー	実施例3	8 0
	比較例4	8 8
	比較例5	8 5
	比較例6	9 1

【0035】表8の結果から明らかなように、本発明の 20%る。

レゾルシノール誘導体と赤外線防護剤との併用系の方が、比較対照のレゾルシノール誘導体のみ、あるいは赤外線防護剤のみ並びに両者を除き同様のタルクで増量したものとを比べて、赤外線の透過量が少ないことがわか※

【0036】<u>実施例4</u> <u>クリーム</u>

(処方)

[0037]

【表9】

	_	-					•								-							
	ק	t	IJ	ン													•		5		0	
	流	動	パ	ラ	フ	4	ン											1	5		0	
	セ	タ	J	_	ル						•								5		0	
A	自	己	乳	化	型	₹	,	ス	テ	<b>ア</b>	IJ	ン	酸	グ	IJ	Ł	ij	ン	2		0	
	ポ												タル		20	Ε.	0.	)	2		0	
	パ	ラ	才	*	シ	安	息	香	皶	ブ	チ	ル							0		2	
	T	IJ	チ	ル	ν	チ	ン	酸	ス	テ	ア	ij	ル						0		2	
	7	ル	ñ	蒸	着	樹	脂	末											0		5	
	レ	ゾ	ル	シ	J	_	ル	誘	導	体	N	0	•	3					0	•	1	
	1	,	3	-	<b>ブ</b>	チ	ν	ン	グ	ij	コ	_	ル					1	0		0	
В	ı	デ	ŀ	酸	2	ナ	٢	ij	ゥ	ム									0		1	
	精	製	水															5	6		4	
	胎	盤	エ	+	ス														3		0	
	L	~ マ	アグ	スネ	コ・シ	ルウ	ピム	ン 塩	酸	IJ	ン	酸	I.	ス	テ /	IV			1	•	0	
С	香;	科																	0		1	

【0038】(製法) A及びBを70℃にて各々撹拌し 加えて行く。更にホモミキサーにて均一に乳化後、40ながら、均一に溶解する。撹拌しながらAにBを徐々に 50 ℃まで冷却し、Cを加え30℃まで冷却する。

13

【0039】<u>実施例5</u> 粉おしろい (処方)

\*【0040】 \* 【表10】

【0041】 (製法) Aをブレンダーで混合する。これ ※ (処方) にBを加えよく混合した後、Cを噴霧し均一に混ぜる。 【0043】

これを粉砕した後、ふるいを通して製品とする。 20 【表11】

【0042】 <u>実施例 6、7、8、9、10</u> <u>美白乳液</u>※

	原料名 .	実施例					
		6	7	8	9	10	
	スクワレン	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	
	オリプ油	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	
	セタノール	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	
Α	酢酸dl-αートコフェロール	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	
	モノステアリン酸グリセリン	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	
	ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油(60E,0)	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	
	アルベースト P1100	0.15	0.15	0, 15	0.15	0.15	
	グリチルレチン酸ステアリル	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	
В	カルボキシビニルポリマー	0.2	0,2	0.2	0.2	0.2	
	水酸化カリウム	0,1	0.1	0.1	0.1	0.1	
	精製水	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	
С	1, 3-プチレングリコール	8,0	8.0	8.0	8.0	8.0	
	クエン酸	0.01	0,01	0.01	0.01	0.01	
	クエン酸ナトリウム	0.1	0.1	0,1	0.1	0.1	
	精製水	57,52	57,52	57,52	57.52	57,52	
	レゾルシノール誘導体No. 3	0.2	0,2	0.2	0.2	0.2	
	エスアール 71	0.01	0.01	0,01	0.01	0.01	
D	香料	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	
	ローヤルゼリー	1.0					
	バンテテイン- S-スルホン酸カルシウム		1.0				
	アルブチン			1.0			
	アスコルビン酸グルコシド				1.0		
	オウゴンエキス					0.05	
	ソウハクヒ抽出液					0.05	

【0044】(製法) Aを70℃に加熱し混合分散する。Bをあらかじめ均質に溶解し、これにCを加え、70℃に加熱する。これを撹拌しながら徐々にAに加え均質に乳化する。40℃まで冷却後Dを加え30℃まで冷却する。

【0045】<u>実施例 11,12,13,14,15,16</u> クリームB

(処方)

[0046]

【表12】

50

14

0.05

•	_

	15						1
l	原料名		実施例				
		11	12	13	14	15	16
A	ワセリン	5,0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0
	流動パラフィン	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
	セタノール	5.0	5.0	5.0	5,0	5.0	5.0
	自己乳化型モノステアリン酸グリセリン	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
	ポリオキシエチレンソルビタン モノステアリン酸エステル (20E,O.)	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
	パラオキシ安息香酸メチル	0.1	0,1	0,1	0, 1	0.1	0.1
	香料	0.1	0.1	0,1	0.1	0.1	0, 1
	アルペーストP1100	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
	レゾルシノール誘導体No.3	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
	イソプレングリコール	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5
В	エデト酸2ナトリウム	0.1	0.1	0,1	0,1	0,1	0, 1
	精製水	50.0	50,0	50.0	50.0	50.0	50.0
	ヒアルロン酸ナトリウム	0.1	0.1	0,1	0.1	0.1	0.1
	マロニエエキス	0,1	0,1	0,1	0.1	0.1	1.0
C	コラーゲン加水分解物	0.3	1				
	スフィンゴ糖脂質		0.1				
	ステロール配糖体		0.2				
	水浴性胸腺工艺之			0,3			
	ムチン				0.3		
	アラントイン					0.3	
	ピタミンA						1.0
	セリン						0.2
	精製水	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0

, de 157

【0047】(製法) AおよびBを各々70℃に加熱し て、撹拌しながら均質に溶解(分散)する。撹拌しなが らAに徐々にBを加え、更にホモミキサーにて均質に乳 化する。40℃まで冷却し、あらかじめ溶解しておいた Cを加え、30℃まで冷却する。

[0048]

\*【発明の効果】レゾルシノール誘導体(A)を0.01 ~10重量%、赤外線防護剤(B)を0.1~30重量 %配合した化粧料は太陽光の透過を防護し、チロシナー ゼ活性を阻害し、従来のものでは得られなかった皮膚の 黒化を防止すると共に、ほてり感、ヒリヒリ感を低減す \*30 る効果を兼ね具えた化粧料である。

フロントページの続き (51) Int. Cl. 5 庁内整理番号 識別記号 FI技術表示箇所 A 6 1 K 7/42 7252-4C 7/48 9051-4C // A 6 1 K 35/78 ADA C 7180-4C (72) 発明者 仲道 述夫 (72)発明者 鳥原 正浩

神奈川県横浜市神奈川区高島台27番地1

ポーラ化成工業株式会社横浜研究所内

(72) 発明者 山根 武 新潟県北蒲原郡中条町倉敷町2番28号 株 式会社クラレ内

新潟県北蒲原郡中条町倉敷町2番28号 株 式会社クラレ内

(72)発明者 玉井 洋進

新潟県北蒲原郡中条町倉敷町2番28号 株 式会社クラレ内

THIS PAGE BLANK (USPTO)

# This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

## **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

□ BLACK BORDERS
□ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
□ FADED TEXT OR DRAWING
□ BLURRED OR JLLEGIBEE TEXT OR DRAWING
□ SKEWED/SLANTED IMAGES
□ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
□ GRAY SCALE DOCUMENTS
□ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
□ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

# IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

☐ OTHER:

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.

THIS PAGE BLANK (USPT.